

Stof	Bestendigheid		
	Bestand tegen	Voorwaardelijk bestand tegen	Niet bestand tegen
Aceton			x
Alcohol	x		
Ammonia	x		
Anhydride	x		
Asfaltbitumen		x <sup>1</sup>	
Bezine			x
Cement	x		
Chloor	x		
Creosootolie		x <sup>2</sup>	
Dieselolie			x
Gips	x		
Kalk	x		
Kunststoffen <sup>5</sup>	x		
Lijm		x <sup>2</sup>	
Magnesiet	x		
Metalen	x		
Micro-organisme	x		
Oplosmiddelen			x <sup>3</sup>
Paraffine-olie			x
Pentachloorphenol		x <sup>2</sup>	
Salpeterzuur 50%	x		
Spijsolie			x
Teeroliën			x
Terpentine			x
UV-straling	x <sup>4</sup>		
Vaseline			x
Verf		x <sup>2</sup>	
Waterstofperoxide	x		
Zeep	x		
Zoutzuur 35%	x		
Zwavelzuur 95%	x		

1) gedurende zeer korte tijd, wanneer de contacttemperatuur niet hoger is dan 110°C

2) wanneer de oplosmiddelen geheel verdamppt zijn

3) zoals bijv. in asfaltbitumen-oplossing

4) bij niet-permanente blootstelling

5) zonder weekmakers