



Voor dunne constructies met een extreem hoge isolatiewaarden


Druksterkte in kPa	Begaanbaarheidsklasse	Beloopbaarheidsklasse	Lambda-waarde in W/mK	Dikte in mm bij ...		Brand-reactieklasse	Certificering
				R <sub>D</sub> 3.5	R <sub>D</sub> 6.0		
80	B	1 (beperkt beloopbaar)	0,031	110	190	B-s1, d0 (End Use)	KOMO-kwaliteitsverklaring

### OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

<b>Toepassing</b>	Thermische isolatie voor op platte en lichte hellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen. LiteTop <sup>HR</sup> is dankzij de hoge isolatiewaarden uitstekend geschikt voor renovatiedaken (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
<b>Breedte</b>	1000 mm
<b>Lengte</b>	1200 mm
<b>Dikte</b>	40 t/m 285 (oplopend met 5 mm)
<b>Isolatie</b>	Isolatiekern van brandveilige EPS <sup>HR</sup> 80-SE, met extreem hoog isolerend vermogen
<b>Randafwerking</b>	Rechte kanten, ook leverbaar met sponning tegen meerprijs

### LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN

Dikte in mm	Isolatiewaarde* R <sub>D</sub> in m <sup>2</sup> K/W	Prijs per m <sup>2</sup>
40	1,25	5,50
50	1,60	6,90
60	1,90	8,25
70	2,25	9,65
80	2,55	11,00
90	2,90	12,40
100	3,20	13,75
110	3,50	15,15
120	3,85	16,50
130	4,15	17,90
140	4,50	19,25
150	4,80	20,65
160	5,15	22,00
170	5,45	23,40
180	5,80	24,75
190	6,10	26,15
200	6,45	27,50
210	6,75	28,90
220	7,05	30,25
230	7,40	31,65
240	7,70	33,00
250	8,05	34,40
260	8,35	35,75
270	8,70	37,15
280	9,00	38,50
<b>Levertijd in werkdagen (o.o.v.)</b>		5



Voor dunne constructies met een extreem hoge isolatiewaarden

**LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN**

	Dikte in mm	Isolatiewaarde* $R_D$ m <sup>2</sup> K/W	Prijs per m <sup>2</sup>
Afschot 1,5%	30-45	1,25	5,60
	45-60	1,65	7,60
	60-75	2,15	9,80
	75-90	2,65	11,95
	90-105	3,10	14,15
	105-120	3,60	16,30
	120-135	4,10	18,50
	135-150	4,55	20,65
	150-165	5,05	22,85
	165-180	5,55	25,00
	180-195	6,00	27,20
	195-210	6,50	29,35
	210-225	7,00	31,55
	225-240	7,50	33,70
	240-255	7,95	35,90
	255-270	8,45	38,05
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5
Afschot 2%	40-60	1,60	7,25
	60-80	2,25	10,15
	80-100	2,90	13,05
	100-120	3,50	15,95
	120-140	4,15	18,85
	140-160	4,80	21,75
	160-180	5,45	24,65
	180-200	6,10	27,55
	200-220	6,75	30,45
	220-240	7,40	33,35
	240-260	8,05	36,25
	260-280	8,70	39,15
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5

\*  $R_D$  conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke  $R_c$ -berekening.

**AFWIJKENDE SPECIFICATIE**

**Afschotpercentage** Ook leverbaar in andere afschotpercentages

**OVERIGE INFO**

**Verpakking** Gebundeld op Airpop®-blokken in stapels van ca. 2,50 m

**Minimale ordergrootte** 5 m<sup>3</sup> per specificatie

**Franco levering** Vanaf 10 m<sup>3</sup>, gelost